

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Bureau international



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁶:

(11) Numéro de publication internationale:

WO 98/05185

H05B 6/36, F27B 14/06

(43) Date de publication internationale: 5 février 1998 (05.02.98)

(21) Numéro de la demande internationale:

PCT/FR97/01387

(22) Date de dépôt international:

24 juillet 1997 (24.07.97)

(30) Données relatives à la priorité:

96/09382

25 juillet 1996 (25.07.96)

FR

(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): COMMIS-SARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE [FR/FR]; 31-33, rue de la Fédération, F-75015 Paris (FR).

(72) Inventeurs; et

- (75) Inventeurs/Déposants (US seulement): BOEN, Roger [FR/FR]; Quartier Gazelles, F-30130 Saint-Alexandre (FR). BON-NETIER, Armand [FR/FR]; 16, Ancienne Route Royale, F-84100 Orange (FR). LADIRAT, Christian [FR/FR]; Chemin de la Coste de l'Evesque, F-30126 Saint-Laurent-des-Arbres (FR).
- (74) Mandataire: BREVATOME; 25, rue de Ponthieu, F-75008 Paris (FR).

(81) Etats désignés: JP, KR, US, brevet européen (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Publiée

Avec rapport de recherche internationale.

(54) Title: GLASS INDUCTION MELTING FURNACE USING A COLD CRUCIBLE


(54) Titre: FOUR DE FUSION DE VERRE PAR INDUCTION EN CREUSET FROID

(57) Abstract

An insulating material melting furnace including a cooled crucible (10) with a continuous metal side wall, a sectored cooled floor (12), and at least one field magnet (28) arranged under the floor and forming the only heating means. The level of the melt in the crucible and the field magnet excitation frequency are selected in such a way that said level and the internal half-radius of the crucible are smaller than the melt skin thickness resulting from the field magnet excitation frequency.

(57) Abrégé

L'invention concerne un four de fusion de matériaux isolants, comprenant un creuset refroidi (10) à paroi latérale métallique continue, une sole (12) sectorisée et refroidie, et au moins un inducteur (28) disposé sous la sole et constituant le seul moyen de chauffage. La hauteur du bain de fusion dans le creuset et la fréquence d'excitation de l'inducteur sont choisies de manière que ladite hauteur et le demi-rayon intérieur du creuset soient inférieurs à l'épaisseur de peau dans le bain résultant de la fréquence d'excitation de l'inducteur.



UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

			* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				•
AL	Albanie	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
AM	Arménie	Fl	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
AT	Autriche	FR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
AU	Australie	GA	Gabon	LV	Lettonie	SZ	Swaziland
AZ	Azerbaldjan	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco	TD	Tchad
BA	Bosnic-Herzégovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
BB	Barbade	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tadjikistan
BE	Belgique	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave	TM	Turkménistan
BF	Burkina Feso	GR	Grèce		de Macédoine	TR	Turquie
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	ML	Małi	TT	Trinité-et-Tobago
BJ	Bénin ·	IE	Irlande	MN	Mongolic	UA	Ukraine
BR	Brésil	IL	Israči	MR	Mauritanie	UG	Ouganda
BY.	Bélarus	IS	Islande	MW	Malawi	US	Btats-Unis d'Amérique
CA	Canada	IT	Italie	MX	Mexique	UZ	Ouzbékistan
CF	République centrafricaine	JP	Japon	NE	Niger	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NL	Pays-Bas	YU	Yougoslavie
CH	Suisse	KG	- Kirghizistan	NO	Norvège	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire	NZ	Nouvelle-Zélande		
CM	Cameroun		démocratique de Corée	PL	Pologne	,	
CN	Chine	KR	République de Corée	PT	Portugal		
CU	Cuba	KZ	Kazakstan	RO	Roumanie		
CZ	République tchèque	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
DE	Allemagne	u	Liechtenstein	SD	Soudan		
DK	Danemark	LK	Sri Lanka	SE	Suède		
EE	Estonic	LR	Libéria	SG	Singapour		

WO 98/05185 PCT/FR97/01387

FOUR DE FUSION DE VERRE PAR INDUCTION EN CREUSET FROID

DESCRIPTION

Domaine de l'invention

La présente invention concerne la fusion de matériaux isolants, tels que le verre, par induction directe en creuset froid.

10

15

20

5

Art antérieur et problèmes posés

L'élaboration par fusion de matériaux quelconques s'effectue souvent dans des chauffés par induction. Les creusets les plus répandus et les plus simples sont en matériau réfractaire, mais ce type de creuset n'est pas compatible avec tous les bains de fusion. En effet certains matériaux en fusion sont corrosifs envers les matériaux réfractaires, tandis que d'autres, notamment le verre, sont susceptibles d'être pollués par les matériaux réfractaires.

Ces matériaux doivent alors être élaborés dans des creusets spéciaux dits "froids" dont les parois ne sont pas polluantes. Un creuset froid est constitué de 25 secteurs métalliques refroidis par circulation d'eau, dans lequel le matériau à élaborer est chauffé par un inducteur périphérique. La sectorisation partitionnement du creuset sert à limiter l'échauffement par induction de la paroi du creuset et à permettre le chauffage direct par induction du matériau contenu dans le four.

10

15

20

25

L'inducteur est constitué d'une ou plusieurs spires généralement enroulées autour du creuset, car on admet que l'on obtient de meilleures performances avec cette disposition.

Le brevet allemand DE-C-33 16 546 décrit un four à creuset froid métallique comprenant par ailleurs un inducteur inférieur disposé sous la sole, qui est sectorisée. Toutefois, cet inducteur inférieur ne constitue qu'un élément de chauffage d'appoint. Un inducteur principal est enroulé autour du creuset, ce qui implique que les parois latérales du creuset, métalliques, sont forcément sectorisées aussi.

Le document de brevet britannique N° 2 279 543 décrit un creuset de coulée à parois latérales non sectorisées pour élaborer des alliages métalliques, et non des matériaux isolants, comprenant également inducteur disposé sous une sole sectorisée. L'inducteur est destiné à déterminer la température de coulée, cette coulée s'effectuant au centre de l'inducteur, mais n'est pas utilisé et n'est pas conçu pour fondre toute la quantité de métal se trouvant dans le creuset. destiné à être utilisé avec dernier est installation principale qui assure la fusion du métal. L'inducteur constitue donc un élément de chauffage d'appoint. Le chauffage principal peut être prévu par induction, auquel cas, soit on retrouve des parois latérales métalliques sectorisées, ou bien les parois réfractaires présentent et les d'incompatibilité susmentionnés.

Le brevet allemand DE-C-564 693 décrit un four à chauffage par l'intérieur, comprenant des manchons pénétrant dans le bain de fusion par le bas et

WO 98/05185 PCT/FR97/01387

contenant des spires d'induction. Un tel four est de fabrication complexe, notamment s'il doit être réalisé à parois froides.

De l'état de la technique exposé ci-dessus, on peut déduire qu'un inducteur disposé sous la sole d'un creuset n'a jamais été envisagé comme seul moyen de chauffage.

Résumé de l'invention

10

15

20

25

30

Un objet de la présente invention est de prévoir un four de fusion à creuset froid particulièrement bien adapté au verre, qui soit de constitution particulièrement simple et peu coûteuse tout en garantissant des performances comparables à celles de fours classiques.

Un autre objet de la présente invention est de prévoir un tel four qui, pour une capacité donnée, requiert des composants moins coûteux pour fournir la tension d'excitation de l'inducteur.

Un autre objet de la présente invention est de prévoir un tel four dont la capacité peut être augmentée en utilisant des composants existant dans le commerce pour fournir la tension d'excitation de l'inducteur.

Un autre objet de la présente invention est de prévoir un tel four qui présente une isolation thermique particulièrement bonne entre le bain de fusion et les parois du creuset.

Pour atteindre ces objets, la présente invention prévoit de ne chauffer le verre que par un inducteur disposé sous la sole. Aucun inducteur

10

25

30

n'agissant alors à travers la paroi latérale du creuset, cette paroi latérale peut être continue, c'est-à-dire non sectorisée au point de vue électrique, ce qui rend sa fabrication particulièrement simple.

Le diamètre moyen de l'inducteur est près de deux fois inférieur au diamètre d'un inducteur qui serait classiquement enroulé autour du creuset, ce qui réduit notablement son inductance et donc sa tension d'excitation. Les composants fournissant la tension d'excitation peuvent donc être moins coûteux pour un diamètre de creuset donné, ou bien on peut utiliser des composants existants pour réaliser un creuset de diamètre plus grand.

Le fait d'éloigner la périphérie de l'inducteur des parois latérales du creuset permet d'obtenir une épaisse couche de verre solidifié sur ces parois, ce qui diminue les pertes thermiques entre le bain de fusion et le creuset refroidi. Une telle isolation thermique ne peut être obtenue pour les métaux, qui sont bons conducteurs thermiques aussi bien à l'état liquide qu'à l'état solide.

Pour les métaux, les performances d'un tel four sont médiocres par rapport à ce que l'on obtient dans des fours classiques. Par contre, pour les verres, on parvient à optimiser les performances du four par un dimensionnement particulier.

La présente invention prévoit plus particulièrement un four de fusion matériaux de isolants, comprenant un creuset refroidi à latérale métallique, une sole sectorisée et refroidie, et au moins un inducteur disposé sous la sole. Le seul

WO 98/05185 PCT/FR97/01387

moyen de chauffage est ledit inducteur et la paroi latérale métallique du creuset est continue.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, la hauteur du bain de fusion dans le creuset et la fréquence d'excitation de l'inducteur sont choisies de manière que ladite hauteur et le demi-rayon intérieur du creuset soient inférieurs à l'épaisseur de peau dans le bain résultant de la fréquence d'excitation de l'inducteur.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, la périphérie de l'inducteur est en retrait par rapport à la paroi latérale du creuset.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, la sole est constituée de tubes disposés côte à côte.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, les tubes sont en matériau bon conducteur thermique et mauvais conducteur électrique.

Selon un mode de réalisation de la présente 20 invention, le four comprend une base et un toit métalliques qui forment, avec le creuset auquel ils sont reliés, une cage de Faraday protégeant l'environnement extérieur du rayonnement produit par l'inducteur.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, le four comprend plusieurs inducteurs répartis sous la sole et commandés indépendamment.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, le four est de forme rectangulaire, les inducteurs étant répartis le long du grand axe du rectangle.

15

Listes des figures

Ces objets, caractéristiques et avantages, ainsi que d'autres de la présente invention seront exposés en détail dans la description suivante de modes de réalisation particuliers faite à titre non-limitatif en relation avec les figures jointes parmi lesquelles :

la figure 1, représente un mode de réalisation de four de fusion de verre selon la présente invention;

la figure 2 représente une première variante de four de fusion selon la présente invention ; et

la figure 3 représente une deuxième variante de four de fusion selon la présente invention.

15

10

Description détaillée de plusieurs réalisations

A la figure 1, un mode de réalisation de four fusion de verre selon l'invention comprend un 20 creuset refroidi constitué d'une virole verticale 10 à métallique, paroi placée sur horizontale 12 transparente au champ électromagnétique. Cet ensemble est placé, par exemple, sur une base 14 en forme de cuve. Il peut être surmonté d'un toit 25 comportant différents orifices d'accès qui sont orifice d'entrée de matériaux 18 et une cheminée d'évacuation de gaz de combustion 20. La sole 12 comporte, par exemple, un orifice central de sortie 22 obturé par une trappe escamotable 24. . 30 La base 14 comporte alors un orifice de sortie correspondant 26.

5

10

15

20

25

30

Le seul élément de chauffage par induction 28 est placé immédiatement sous la sole 12, à l'intérieur de la cuve 14. Cet élément de chauffage est, dans ce mode de réalisation, un inducteur à une ou plusieurs spires.

La virole verticale 10 et la sole 12 sont conçues, chacune, pour permettre la circulation d'un liquide de refroidissement, ce qui est indiqué par des conduites 30 représentées de façon schématique. La virole comporte une paroi interne et une paroi externe continues entre lesquelles circule le liquide de refroidissement. Pour homogénéiser le refroidissement, on pourra prévoir des chicanes entre les deux parois.

Une telle virole 10 est particulièrement simple et peu coûteuse à construire par rapport à une virole sectorisée, pour laquelle des secteurs de forme relativement complexe (trapézoidale) devaient être fabriqués préalablement puis assemblés les uns aux autres de manière étanche et avec isolation électrique.

L'inducteur 28 génère un champ, indiqué par des lignes en trait mixte, qui traversent la sole 12.

Seule la sole 12 est sectorisée. Comme on le verra plus en détail ci-après, réaliser un partitionnement de la sole est beaucoup plus simple que de sectoriser les parois latérales d'un creuset.

Le diamètre extérieur de l'inducteur 28 est inférieur au diamètre interne de la virole 10 pour que le champ électromagnétique soit faible au niveau de la virole 10. Il en résulte une diminution de la température à proximité de la paroi de la virole et un épaississement de la couche de verre solidifié sur cette paroi. Le verre solide étant un bon isolant

thermique, on réduit notablement les pertes énergétiques. On remarquera que cet avantage ne peut être obtenu pour les métaux qui sont bons conducteurs thermiques quelle que soit leur phase.

Le diamètre moyen de l'inducteur est près de 5 inférieur au diamètre d'un inducteur classique enroulé autour du creuset, ce qui réduit notablement son inductance et donc sa tension d'excitation pour transmettre une énergie donnée. Ceci est particulièrement avantageux, notamment dans le cas 10 du verre, car la fréquence de la tension d'excitation est alors particulièrement élevée. Ainsi, pour diamètre de four donné, on peut utiliser, dans convertisseur fournissant la tension d'excitation de l'inducteur, des composants dont la tension de claquage 15 est plus faible que dans le cas d'un four classique. ailleurs, avec des composants existants, diamètre du four pourra être plus grand que celui d'un four classique.

On remarquera que pour les métaux l'augmentation du diamètre du four ne pose pas de problème particulier de choix de composants, car la fréquence d'excitation de l'inducteur est beaucoup plus faible que pour le verre.

Dans un four à induction pour un matériau quelconque, on cherche à obtenir un bon rendement thermique. En raison de l'effet de peau, l'énergie induite est maximale dans le bain de fusion à proximité de l'inducteur et décroît rapidement. Elle devient faible au-delà d'une distance appelée épaisseur de peau qui, pour un matériau donné, ne dépend que de la

WO 98/05185 PCT/FR97/01387

fréquence d'excitation. L'épaisseur de peau diminue lorsque la fréquence augmente.

Ainsi, l'énergie concentrée par effet de peau doit être transmise au reste du bain par conduction et convection. On a donc intérêt à augmenter l'épaisseur de peau pour favoriser l'homogénéité thermique du bain. Par contre, le rendement électrique diminue lorsque l'épaisseur de peau augmente. Ainsi, on cherche à trouver un compromis entre l'homogénéité du chauffage et le rendement électrique.

10

Les bains de métal sont généralement fluides et ont une bonne conductivité thermique, ce qui favorise l'homogénéisation par conduction et convection. Dans un four classique à inducteur enroulé autour du creuset, on obtient un bon compromis lorsque l'épaisseur de peau est inférieure au quart du rayon intérieur du creuset de fusion pour favoriser le rendement électrique.

Les bains de verre sont généralement visqueux et ont une mauvaise conductivité thermique, ce qui rend 20 l'homogénéisation. difficile On doit choisir épaisseur de peau relativement importante. Dans un four classique, un bon compromis est obtenu l'épaisseur de peau est proche du rayon intérieur du 25 creuset. La perte de rendement électrique provenant du choix d'une épaisseur de peau importante est compensée, par rapport au rendement électrique obtenu pour les bains de métal, par le fait que le verre fondu présente une résistivité beaucoup plus importante qu'un métal. 30 effet. le rendement électrique croît avec résistivité du bain de fusion.

10

15

20

25

. 30

Lorsque l'on utilise un inducteur placé sous la sole, comme à la figure 1, l'effet de peau ne se produit en fait pas à partir de la paroi de la virole 10, mais à partir de la sole 12. Pour conserver les compromis susmentionnés, il s'avère que la fréquence d'excitation de l'inducteur 28 peut être choisie de manière que l'épaisseur de peau soit égale à la moitié de celle choisie lorsque l'inducteur est enroulé autour du creuset. Donc, pour les métaux, l'épaisseur de peau serait choisie égale au huitième du rayon intérieur du creuset, tandis que pour les verres, elle serait choisie égale au demi-rayon.

Ainsi, le fait de placer l'inducteur 28 sous le bain de fusion permet de diminuer de moitié l'épaisseur de peau tout en conservant l'homogénéité thermique souhaitée. La diminution de l'épaisseur de peau tend à augmenter le rendement électrique.

Toutefois, on s'aperçoit que le rendement thermique est inférieur à celui d'un four classique à inducteur enroulé autour du creuset si on ne prend pas de précautions particulières. Les inventeurs se sont aperçus que le rendement variait en fonction de la hauteur du bain de fusion et que le rendement optimal était obtenu pour une hauteur du bain inférieure ou égale à l'épaisseur de peau.

Si on veut conserver les compromis habituels, pour les métaux, il faudrait donc choisir une hauteur de bain inférieure au huitième du rayon intérieur du creuset. Ceci conduirait à des proportions de four déraisonnables. Les fours à seul chauffage par le bas ne conviennent donc pas aux métaux.

WO 98/05185 PCT/FR97/01387

Par contre, pour le verre, et selon la présente invention, la hauteur du bain est inférieure à la moitié du rayon, ce qui conduit à des proportions de four raisonnables. A titre indicatif, la figure 1 respecte sensiblement les proportions permettant d'obtenir le rendement thermique optimal dans un four de fusion de verre.

Un four selon l'invention présente moins de pertes thermiques qu'un four à verre classique de même capacité. En effet, la couche de verre solidifié sur les parois latérales est beaucoup plus épaisse que dans un four classique, car il n'y a pas de source de chauffage près des parois latérales. Des pertes relativement importantes subsistent au niveau de la sole, mais elles sont inévitables car, dans un four selon l'invention comme dans un four classique, le fond du bain doit être chaud pour permettre la coulée du verre fondu dans de bonnes conditions.

10

15

30

Selon un mode de réalisation avantageux, la sole 12, afin de la rendre transparente au champ magnétique, est constituée de tubes disposés horizontalement les uns à côté des autres et isolés les uns des autres. Comme cela est représenté, les tubes sont de préférence de section carrée, ce qui permet de réaliser un fond de creuset plat.

Un problème que l'on rencontre pour réaliser des parois verticales sectorisées de creuset est de fixer les secteurs les uns aux autres tout en assurant l'étanchéité et l'isolation électrique entre secteurs. Dans le cas de la sole 12, ce problème est facilement résolu, par exemple, en noyant partiellement les tubes 12 dans du béton, les tubes ayant été légèrement

séparés pour permettre au béton d'assurer l'isolation entre les tubes. L'inducteur 28 pourra également être noyé dans le béton dans la même opération.

Les tubes pourront avantageusement être en un matériau fortement conducteur thermique et faiblement 5 conducteur électrique, tel que le carbure de silicium. Si on utilise un tel matériau, il n'est en principe pas nécessaire de partitionner la sole, celle-ci pouvant alors être constituée de deux plaques entre lesquelles circule le liquide de refroidissement. Toutefois, ces 10 matériaux ne se brasent ou ne se soudent pas, ce qui rend difficile de réaliser des assemblages étanches, notamment des assemblages d'angle. Par contre, il est toujours facile de prévoir un assemblage étanche à l'extrémité d'un tube. De tels assemblages d'extrémité 15 serviront à relier en "S" les tubes constituant la sole afin d'v créer la circulation de liquide refroidissement.

De préférence, le toit 16 et la cuve 14 sont 20 en un matériau conducteur électrique, ce qui constitue une cage de Faraday protégeant l'environnement extérieur du rayonnement magnétique produit par l'inducteur 28.

Aucun inducteur n'étant enroulé autour d'un creuset selon l'invention, la forme des creusets peut être quelconque. Elle est de préférence cylindrique pour l'emploi d'un seul inducteur, ce qui simplifie sa fabrication. Mais sa forme peut être adaptée à une disposition particulière de plusieurs inducteurs dans le but d'accroître la capacité du four ou d'assurer un traitement particulier. Dans ce cas, pour le choix de la hauteur de bain et de la fréquence d'excitation, on

considère le rayon correspondant à la circonférence moyenne de la zone couverte par chaque inducteur.

La figure 2 illustre un premier exemple de four plusieurs inducteurs selon la présente invention. Le creuset 32 du four a une section formée d'une association de trois cylindres dont en son fond un inducteur en spirale alimenté par deux conducteurs 36. On peut concevoir ainsi un four de grande capacité, ou bien à plusieurs zones dont les températures sont contrôlées de façon indépendante, ce qui permet, par exemple, d'obtenir des températures d'élaboration et de coulée différentes.

10

Dans le cas de la fusion du verre, un tel four facilite les opérations d'affinage.

15 La figure 3 illustre un deuxième exemple de four selon l'invention plus particulièrement adapté à l'affinage du verre. Le four est de forme rectangulaire et les inducteurs 34, commandés de façon indépendante, sont disposés le long du grand axe du rectangle. L'un des inducteurs extrêmes, celui au niveau duquel on 20 versera le verre à fondre, sera excité pour fournir l'énergie la élevée, tandis plus que les inducteurs seront excités pour fournir des énergies décroissantes, le verre affiné étant prélevé au niveau de l'inducteur le moins excité. 25

Cette configuration de four se rapproche idéalement de celle des fours de verrier classiques chauffés à la flamme.

Dans les fours à inducteurs multiples 30 susmentionnés, les inducteurs doivent être suffisamment rapprochés pour assurer une action homogène, mais suffisamment écartés pour ne pas interagir les uns sur les autres.

De nombreuses variantes et modifications de la présente invention apparaîtront à l'homme du métier.

5 Bien que les applications décrites concernent le verre, il est clair qu'un four selon l'invention s'applique à tout matériau de faible conductivité électrique et thermique à l'état liquide.

5

20

REVENDICATIONS

- 1. Four de fusion de matériaux isolants. comprenant un creuset refroidi (10, 32) à latérale métallique, une sole (12) sectorisée refroidie, et au moins un inducteur (28, 34) disposé sous la sole ; caractérisé en ce que le seul moyen de chauffage est ledit au moins un inducteur et en ce que la paroi latérale métallique du creuset est continue.
- 2. Four de fusion selon la revendication 1, caractérisé en ce que la hauteur du bain de fusion dans le creuset (10, 32) et la fréquence d'excitation de l'inducteur (28, 34) sont choisies de manière que ladite hauteur et le demi-rayon intérieur du creuset soient inférieurs à l'épaisseur de peau dans le bain résultant de la fréquence d'excitation de l'inducteur (28, 34).
 - 3. Four de fusion selon la revendication 1, caractérisé en ce que la périphérie de l'inducteur (28, 34) est en retrait par rapport à la paroi latérale du creuset (10, 32).
 - 4. Four de fusion selon la revendication 1, caractérisé en ce que la sole (12) est constituée de tubes disposés côte à côte.
- 5. Four de fusion selon la revendication 4, caractérisé en ce que les tubes sont en matériau bon conducteur thermique et mauvais conducteur électrique.
- 6. Four de fusion selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend une base (14) et un toit (16) métalliques qui forment, avec le creuset (10, 32) auquel ils sont reliés, une cage de Faraday

protégeant l'environnement extérieur du rayonnement produit par l'inducteur (28, 34).

- 7. Four de fusion selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend plusieurs inducteurs (34) répartis sous la sole et commandés indépendamment.
- 8. Four de fusion selon la revendication 7, caractérisé en ce qu'il est de forme rectangulaire, les inducteurs (34) étant répartis le long du grand axe du rectangle.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

MEDOCID WO COSTORAL

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Into Onal Application No PCT/FR 97/01387

		1	C1/1 K 5// 0250/
A. CLASS IPC 6	SEFICATION OF SUBJECT MATTER H05B6/36 F27B14/06		
According	to International Patent Classification (IPC) or to both national cla	ssification and IPC	
B. FIECD	S SEARCHED		
Minimum IPC 6	documentation scarched (classification system followed by classifi H05B F27B F27D	cation symbols)	
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent th	at such documents are include	d in the fields searched
Electronic o	lata hase consulted during the international search (name of data t	nase and, where practical, sea	rch terms used)
C. DOCUA	IENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category "	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages	Relevant to claim No.
A	GB 2 279 543 A (LEYBOLD DURFERR) January 1995	T GMBH) 4	
A	DE 33 16 546 C (PHILIPS PATENTVE 26 April 1984	ERWALTUNG)	
A	WO 92 15531 A (CEA) 17 September & EP 0 528 025 A (CEA) cited in the application	1992	
Α	DE 608 476 C (DR.W.MÜLLER) 3 Jan	uary 1935	
Α	DE 564 693 C (R.DUFOUR) 3 Novemb	er 1932	
Α	US 1 645 526 A (F.GERTH) 18 Octo	ber 1927	
A	DE 938 263 C (E.MRONGOVIUS) 26 J 1956	anuary	
		-/	
X Furth	er documents are listed in the continuation of box C.		hers are listed in annex.
A docume consider filing discurred which is citation docume other m	nt which may throw doubts on priority claim(s) or scied to establish the publication date of another or other special reason (as specified) in the special reason (as specified) in the special reason (as specified) in the special reason to an oral disclosure, use, exhibition or	or priority date and no cited to understand the invention "X" document of particular cannot be considered r involve an inventive st "Y" document of particular cannot be considered to document is combined.	id after the international filing date it in conflict with the application but principle or theory underlying the relevance; the claimed invention over or cannot be considered to pp when the document is taken alone relevance; the claimed invention o involve an inventive step when the with one or more other such docu- on being obvious to a person skilled are same patent family
Date of the a	ctual completion of the international search	Date of mailing of the t	nternational search report
19	September 1997	3 O. 09. 97	
Name and ma	ailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Ripswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fast 4 + 31-70 340-3016	Authorized officer Coulomb,)

Form PCT/ISA-210 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

tnte mai Application No PCT/FR 97/01387

Category *	Citation	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages							elevant passages Relevant to claim No.		
A	FR	672	026	A (V.S	TOBIE)	21	December	1929		7, 1	
		•									
										•	
										!	
								·		-	
									·		
					-						

1

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT information on patent family members

Ink mai Application No. PCT/FR 97/01387

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
GB 2279543 A	04-01-95	DE 4320766 A FR 2706992 A JP 7055348 A US 5479438 A	05-01-95 30-12-94 03-03-95 26-12-95
DE 3316546 C	26-04-84	CA 1231628 A EP 0128600 A JP 59208383 A SU 1384209 A US 4687646 A	19-01-88 19-12-84 26-11-84 23-03-88 18-08-87
WO 9215531 A	17-09-92	DE 69211446 D DE 69211446 T EP 0528025 A JP 6500529 T US 5367532 A	18-07-96 02-01-97 24-02-93 20-01-94 22-11-94
DE 608476 C		NONE	
DE 564693 C		NONE	
US 1645526 A	18-10-27	NONE	
DE 938263 C		NONE	
FR 672026 A	24-12-29	NONE	

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Den : Internationale No PCT/FR 97/01387

		10171	K 37/01307
A. CLASSI CIB 6	H05B6/36 F27B14/06		
Scion la cia	issification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classifi	cation nationale et la CIB	
	INES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE		
CIB 6	tion minimale consultee (système de classification suivi des symboles e H05B F27B F27D	c classement)	
	tion consultée autre que la documentation minimale dans la mesure ou		
Base de don utilises)	inées electronique consultée au cours de la recherche internationale (no	om de la hase de données, et si cel	a est réalisable, termes de recherche
		·	
C. DOCUM	IENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie "	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication	des passages pertinents	no. des revendications visées
A	GB 2 279 543 A (LEYBOLD DURFERRIT janvier 1995	GMBH) 4	
A	DE 33 16 546 C (PHILIPS PATENTVERW 26 avril 1984	(ALTUNG)	
Α	WO 92 15531 A (CEA) 17 septembre 1 & EP 0 528 025 A (CEA) cité dans la demande	992	
Α	DE 608 476 C (DR.W.MÜLLER) 3 janvi	er 1935	
A	DE 564 693 C (R.DUFOUR) 3 novembre	1932	
Α	US 1 645 526 A (F.GERTH) 18 octobr	e 1927	
A	DE 938 263 C (E.MRONGOVIUS) 26 jar 1956	vier	
į		·	
	-/		
X Voir	la suite du cadre C pour la lin de la liste des documents	X I.es documents de familles	de hrevets sont indiqués en annexe
* Catégories	spéciales de documents cités:	date de apporté et a sanasticaci	s la date de dépôt international ou la nant pas à l'état de la
	ent définissant l'état général de la technique, non èré comme particulièrement pertinent	ou la théorie consutuant la has	e de l'invention
	ent antérieur, mais publié à la date de dépôt international -, es cette date	document particulièrement per	iment; l'invention revendiquée ne peut
1. docume	ent pouvant jeter un doute sur une revendication de è ou cité pour déterminer la date de publication d'une	inventive par rapport au docur	nent considere isolement
"()" docum	ntation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) ent se référant à une divulgation orale, à un usage, à	ne peut être considérée comme	mountains and activity invention
'P' docume	position ou tous autres moyens	documents de même nature, co pour une personne du mêtier document qui fait partie de la i	
	clic la recherche internationale a été effectivement achevée		pport de recherche internationale
1	9 septembre 1997	3 0. 09. 97	
Nom et adre	esse postale de l'administration chargée de la recherche internationale	Fonctionnaire autorisè	
-	Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV R.; swijk Tel. (* 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, f-ax: (* 31-70) 340-3016	Coulomb, J	

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Den Internationale No

Calcgoric	Identification d	es documen	ts cités, avec, le cas é	COMME PERTINENTS cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages perunents no. des revendications visées		
 А	 					no. des revendications visées
٦.	FR 6/2	026 A	(V.STOBIE)	21 décembre	1929	
1						
					1 .	
					•	
	•					
						·
					ı	i i

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

State of the state of the state of the

Renseignements relatifs aux membres de familles de hrevets

PCT/FR 97/01387

Document brevet cite au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevel(s)	Date de publication
GB 2279543 A	04-01-95	DE 4320766 A FR 2706992 A JP 7055348 A US 5479438 A	05-01-95 30-12-94 03-03-95 26-12-95
DE 3316546 C	26-04-84	CA 1231628 A EP 0128600 A JP 59208383 A SU 1384209 A US 4687646 A	19-01-88 19-12-84 26-11-84 23-03-88 18-08-87
WO 9215531 A	17-09-92	DE 69211446 D DE 69211446 T EP 0528025 A JP 6500529 T US 5367532 A	18-07-96 02-01-97 24-02-93 20-01-94 22-11-94
DE 608476 C		AUCUN	
DE 564693 C		AUCUN	
US 1645526 A	18-10-27	AUCUN	
DE 938263 C		AUCUN	
FR 672026 A	24-12-29	AUCUN	

THIS PAGE BLANK (USPTO)